

Стеновые решения













Керамические блоки – это строительный материал нового поколения, сочетающий в себе современные технологические решения и многовековые традиции использования керамики.

Применение

РОПОТНЕТМ 20 используются для заполнения проемов в монолитно-каркасных зданиях с возможностью закрепления в них любых типов отделочных материалов, а также в качестве внутренних и межквартирных перегородок.

Преимущества Porotherm 20



Уменьшение количества материала на 16–33% без ухудшения потребительских и эксплуатационных свойств.



Увеличение внутренней полезной площади за счет использования керамических блоков POROTHERM 20, которые имеют меньшую толщину по сравнению с другими материалами.



Снижение затрат на логистику (доставка и складирование) за счет уменьшения количества материала на строительство.




Уменьшение стоимости строительных работ.



Возможность фиксации вентилируемых фасадов за счет оптимизированного дизайна пустот, система перегородок 10+10+10.

Ваша выгода c Porotherm 20



6 причин работать с нами



Расчетные характеристики несущей способности анкеров на вырыв

по результатам испытаний /кг/

Наименование анкера / тип	Применение	Максимальная /кг/	Расчетная /кг/
Termoclip Стена 1 MT-140 8 мм / тарельчатый	крепеж утеплителя	170	34
Termoclip Стена 2 MT-140 8 мм /тарельчатый	крепеж утеплителя	170	34
MUNGO MQLK-STB 10×80 / распорный	крепеж оборудования	300	60
MUNGO MBK-STB 10×100 / распорный	крепеж вент фасадов	450	90
MUNGO MIT-E 16 мм / химический	крепеж вент фасадов	700	140

Технические характеристики

Керамический блок Porotherm 20		
размер	200 х 400 х 219 мм	
класс объёмного веса	1,0 кг/дм³	
вес около	15,5 кг/шт.	
марка прочности на сжатие	M100	
морозостойкость	F50	
водопоглощение	16±2%	
пустотность	47%	
коэффициент паропроницаемости	μ=0,14 мг/(м*ч*Па)	
индекс звукоизоляции (с учетом штукатурки с двух сторон толщиной 20мм)	Rw=53 дБ	
Кладка		
толщина	200 мм	
коэффициент теплопроводности	λο=0,202 Bτ/м*C	
расход кирпичей	10,8 шт./м²	
расход раствора	14 л/м ³	
вес кладки без штукатурки	180 кг/м²	











Наш офис в Минске:

ул. Брикета, 27

Tex.: +375 17 239 09 90 Mo6.: 313 88 88 A 1, MTC E-mail: info@pd.by

Мы в регионах:

Брест

ул. Краснознаменная, д. 2 тел.: +375 162 58 91 62 моб.: +375 44 728 96 06

Витебск

ул. Терешковой, 17 а тел.: +375 212 65 46 46 моб.: +375 29 631 31 29

Гомель

ул. Кооперативная, 30 тел.: +375 23237 12 45 моб.: +375 29 193 26 36

Гро∆но

ул. Гаспадарчая, 19

тел.: +375 152 60 94 13 моб.: +375 44 710 72 32

Могилев

ул. Гагарина, 83 а тел.: +375 222 40 57 38 моб.: +375 29 193 22 19

Присоединяйтесь:

www.pd.by



www.instagram.com/m8pdby

